

Verarbeitungszeiten und Aushärtezeiten

Systemtemperatur		0 °C bis +10 °C	≥ +10 °C bis +20 °C	≥ +20 °C bis +30 °C	≥ +30 °C bis +40 °C
Verarbeitungszeiten	[min]	120	30	14	7
Aushärtezeiten*	[h]	40	18	10	5

* im feuchten Beton sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.